

Technický list

Plastové abrazivo

Plastový tryskací materiál je vyroben z termoplastického akrylu nebo z různých plastových směsí. Tento materiál je určený k tryskání v tlakových i injektorových kabinách či komorách vybavených recyklací abraziva. Plastový materiál se vyznačuje zejména téměř nulovou prašností a vysokou životností. Materiál je netoxický, při tryskání nedochází k poškození či úbytku výchozího materiálu např. ani u pokovených či nerezových výrobků. Oblast využití je zejména v oblasti čištění či odhrotování elektrických, elektronických součástek, polovodičových integrovaných obvodů, dále pak k odstraňování laků v automobilovém, leteckém či lodním průmyslu, matování a jiné čištění.



Produkt	Urea-formaldehyde	Melamine formaldehyde
Tvar	hranatý	hranatý
Tvrdost	3,5 Mohs	4,0 Mohs
PH	6-8	6-8
Hustota	0,95 kg / dm ³	0,95 kg / dm ³
Obsah železa	Max. 0,05 %	Max. 0,05 %
Max. pracovní teplota	250°C	250°C

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4894. Zápis ze dne 25.5. 1993.



ABRANOVA, s. r. o. , Postoloprty - Rvenice 73, PSČ 440 01

Tel.: 415 714 855, fax: 415 714 514

e-mail: info@abranova.cz - www.abranova.cz

Dostupné zrnitosti:

Dostupné zrnitosti	Rozměr zrna
12#—16#	1.70mm—1.20mm
16#—20#	1.20mm—0.85mm
20#—30#	0.85mm—0.60mm
30#—40#	0.60mm—0.43mm
40#—60#	0.43mm—0.25mm
60#—100#	0.25mm—0.15mm

Balení: á 25 kg / PE-pytel nebo papírový pytel, tolerance +/- 1 %
1000 kg na paletě, nebo 1000 kg / big bag.

Společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 4894. Zápis ze dne 25.5. 1993.

ABRANOVA, s.r.o.
Postoloprty, Rvenice 73
PSČ 440 01

E-mail: info@abranova.cz
IČO: 48289507
DIČ: CZ48289507

GE Money Bank, a.s.
č.ú. 196 443 048/0600 (CZK)
č.ú. 196 960 133/0600 (USD)
č.ú. 196 960 600/0600 (EUR)